



Общество с ограниченной ответственностью
«Ясногорский завод строительных материалов»
ИНН / КПП 7100021021 / 710001001
Юридический (фактический) адрес:
301032, Тульская область, м.р-н Ясногорский, г.п. Город
Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Здание СТАНЦИЯ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ,
Тел: 8(48766)5-01-50/ 5-01-51,
Моб 8-925-585-40-25

Штукатурная смесь М-200

Сфера использования:

- кладка кирпича и бетонных блоков;
- бетонирование лестниц;
- заделка швов и трещин в бетонных стенах;
- обработка стыков при монтаже.

Основой монтажно-кладочной смеси М-200 является портландцемент с добавлением фракционного песка крупностью до 2,5 мм.

Цвет	серый
Фракция наполнителя	не более 2 — 2,5 мм
Количество воды на 1 кг сухой смеси	0,13 — 0,15 л
Расход при толщине слоя 10 мм	18 — 21 кг/м ²
Жизнеспособность раствора	120 мин
Время твердения	2 — 3 суток
Прочность сцепления	не менее 0,35 МПа
Прочность на сжатие	не менее 20,0 МПа
Достижение марочной прочности	28 суток
Температура выполнения работ и основания	от + 5 °С до + 30 °С
Температура эксплуатации	от — 50 °С до + 60 °С
Морозостойкость	50 циклов
Варианты фасовки	25, 40, 50 кг

Приготовление рабочей смеси М-200.

Сухая смесь высыпается в емкость с водой с соблюдением пропорции 0,13-0,15 л на 1 кг смеси. Размешивание смеси производится дрелью с насадкой миксером до получения однородного рабочего раствора.

Рекомендации.

В современном строительстве сухая монтажная смесь М-200 применяется повсеместно. Однако чаще всего материал используется при кладке кирпичных стен, обустройстве фундаментов и заливке полов.

Чтобы в результате работ получить действительно качественное покрытие, очень важно придерживаться правил подготовки поверхности, а также технологии приготовления раствора и технологии работы с ним.

Условия хранения.

Хранение сухой смеси М-200 должно осуществляться в хорошо вентилируемом помещении. Срок хранения в закрытой заводской упаковке - 6 месяцев со дня изготовления.